

TOPguard NTF Epoxy.

Materialebeskrivelse:

TOPguard NTF Epoxy er en lav - molekylær epoxyharpiks med en middelmolekylvægt ≤ 700 . TOPguard NTF BINDER anvendes sammenblandet med TOPguard NTF HÆRDER som epoxy masse til belægninger ved foderautomater, foderkrybber, gulvbelægning samt til tætning af revner i betonbelægninger. Den udlagte epoxymasse kan afstrøes / eller iblandes filler TOPguard FILLER (se nedenfor).

Anvendelsesområder:

TOPguard Epoxy kan anvendes på alle typer af beton- og ståloverflader.

Arbejdsbeskrivelse:

Overfladen der skal behandles, skal være grundig rengjort og være tør inden påføring af Epoxy massen.

Blanding: TOPguard NTF BINDER og TOPguard NTF HÆRDER blandes i vægtforholdet 27:13 på følgende måde: 6,8 kg af TOPguard BINDER og 3,2 kg TOPguard HÆRDER blandes ved omhyggelig omrøring i 5 minutter med langsomt kørende røreværk. Hvis der ønskes iblandet TOPguard NTF FILLER tilsættes denne ved omhyggelig omrøring i yderligere 5 minutter med langsom kørende røreværk, hvorefter den flydende Epoxyblanding er klar til brug. Ved blandingen opstår der varmeudvikling.

Lufttemperaturen skal være min. 10°C.

Fordel Epoxy blandingen ud over det tørre og rengjorte område med passende værktøj f. eks spatel (skal altid bruges ved iblanding af Filler), pensel, eller rulle. Ekstra fillermateriale idrysses indtil epoxymassen er mættet. (overfyld ikke således at overfladen bliver ru).

Potlife ved 20 °C er ca. 1 time.

Udhærdningstid: V 20 °C er produktet udhærdet efter 1 døgn.

Forbrug:

Der anvendes ca. 2 kg/m² færdigblandet TOPguard NTF Epoxyblanding.

Rengøring:

Værktøj, maskiner etc. Rengøres med Acetone umiddelbart efter brug. Alternativt kan den afhærdede Epoxy fjernes mekanisk.

Sikkerhed:

Sikkerhedsregler 1993: 0-5